



## **BAUCER S - sucha zaprawa klejąca do płytek ceramicznych i kamiennych, o podwyższonych parametrach (special)**

### **POSTAĆ I SKŁAD MIESZANKI**

Sucha mieszanka zawierająca: wysokojakościowe spoiwo mineralne, wypełniacz mineralny wg krywej przesiewu, spoiwo polimerowe oraz polimerowe dodatki modyfikujące.

### **ZASTOSOWANIE**

BAUCER S przeznaczony jest do mocowania płytek glazurowanych i terakot oraz płytek klinkierowych, betonowych i kamiennych wewnątrz oraz na elewacjach budynków, w sklepach, hotelach, biurach, magazynach, halach, tunelach, przejściach podziemnych, rampach, na schodach itp. Przy użyciu BAUCERu S można kleić płytki na płytki oraz na posadzki z ogrzewaniem podłogowym.

**UWAGA:** Do wykonywania podkładów podłogowych zaleca się stosowanie masy samopoziomującej się.

### **CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA**

Ilość dodanej wody -do uzyskania konsystencji szpachlówki.

Skurcz liniowy- brak w warstwie o grubości do 5 mm.

Czas korekcji - do 30 min.

Czas otwartego klejenia - 60 min.

Splywanie z powierzchni pionowych - brak.

Przyczepność glazury do betonu:

- na sucho > 2,65 MPa

- na mokro 2,53 MPa.

Przyczepność terakoty do betonu:

- na sucho 2,56 MPa

- na mokro 1,36 MPa.

**Materiał wodo- i mrozoodporny.**

Czas utwardzania - 24 h w warstwie o grubości 3 mm.

### **PARAMETRY SANITARNO-HIGIENICZNE**

Produkt bezzapachowy, nieszkodliwy dla zdrowia, ekologiczny.

### **ODPORNOŚĆ OGNIOWA**

Materiał niepalny.

### **POSTAĆ DOSTARCZANA**

Fabrycznie pakowana, wymieszana wg zasad technologicznych, sucha zaprawa.

### **OPAKOWANIE**

Worek papierowy z wkładką foliową, o wadze 25kg.

### **SKŁADOWANIE**

Trwałość 9 miesięcy w fabrycznie zamkniętym opakowaniu. Przechowywać w suchych warunkach.

### **NAKŁADANIE MASY**

Składnik sypki wymieszać z wymaganą ilością wody za pomocą wiertarki elektrycznej z końcówką mieszającą do zapraw budowlanych. Przy przyklejaniu glazury i terakoty klej nakładać na podłoże jednolitą warstwą przy zastosowaniu pac ząbkowanych. Grubość warstwy powinna wynosić min. 1 mm. Szerokość spoin pomiędzy płytkami powinna wynosić w przypadku glazury 2 -5 mm, a w przypadku płytek terakotowych 3 -9 mm. Po nałożeniu kleju przykleić płytki, starannie dociskając je do podłoża.

### **WYMAGANIA DLA PODŁOŻA**

Podłoże musi być dobrze związane, suche, równe, mocne, odizolowane od wilgoci z podłoża.

### **CZAS UŻYTKOWANIA MASY**

Do 90 min. zależnie od temperatury powietrza.

### **ZUŻYCIE**

Ok. 1,7 kg/m<sup>2</sup> przy grubości 1 mm.

### **TEMPERATURA PRZYGOTOWANIA I NAKŁADANIA**

Od +5°C do +25°C.



**BAUCER S - sucha zaprawa klejąca do płytek ceramicznych i kamiennych, o podwyższonych parametrach (special)**

**NARZĘDZIA I SPRZĘT  
CZYSZCZENIE**

Ze stali nierdzewnej. Czyścić bieżącą wodą bezpośrednio po użyciu.

**PODSTAWY  
FORMALNO-PRAWNE**

1. Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-7509/2016
2. Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-3129/2016
3. PN-EN 12004:2002/A1:2003.

**UWAGA PRODUCENTA**

Dane zawarte w niniejszej ulotce odpowiadają aktualnemu stanowi wiedzy w tej dziedzinie. Nasze instrukcje oparte są na próbach i doświadczeniu praktycznym. Sądzymy, że powyższe informacje oddadzą dobre usługi użytkownikom, jednak mogą one być tylko wskazówkami ogólnymi, ponieważ warunki wykonawstwa pozostają poza naszą kontrolą.

